

НОМЕР МАТЕРИАЛА EN-JS1102

ПК70-6.8

Номер материала EN-JS1102

также значится как EN-GJS-700-2U

Химический состав, механические и физические характеристики и 37 стандартных обозначений из 22 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm ³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 37 в 22 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 1 в наличии
--	---	--

Химический состав

Массовая доля, %

Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует.
--

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Механические свойства

4 значений в 1 состоянии

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	700	420	2	—
GOST 7293-85	—	—	—	228–302

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm ³

Обозначения в разных стандартах

37 обозначений · 2 подтверждены как идентичные

Россия / СНГ		10	Франция		1
PK70	gost		FGS 700-2	afnor	
R12MF5-MP	gost		Международный		
VCH70	gost				
BЧ70	gost		700-2	iso	
ДИ70-МП	gost		Япония		
ПК70-6.0	gost				
ПК70-6.4	gost		FCD700	jis	
ПК70-6.8	gost		Италия		
ПК70-7.4	gost				
P12MФ5-МП	gost		GS 700-2	uni	
Европа		2	Швеция		1
EN-GJS-700-2U	Собственное название марки	din-en	07 37-01	ss	
GGG-70	Собственное название марки	din-en	Чехия		
Великобритания		2			
700/2	bs		422307	csn	
SNG 700	bs		Латинская Америка		
Испания		2			
FGE70-2	une		FMNP70002	copant	
FGS 70-2	une		Венгрия		
Китай		2			
QT700-18	gb		GoV70	msz	
QT700-2	gb		Австралия / Новая Зеландия		
Польша		2			
Zs70002	pn		700-2	as-nzs	
ZS7002	pn		Румыния		
Австрия		2			
GGG700	onorm		FGN70-3	stas	
SG70	onorm		Болгария		
Соединенные Штаты		1			
100-70-03	aisi-sae		700-2	bds	
			Бельгия		
			FNG70-2	nbn	
			Нидерланды		
			GN70	nen	
			Финляндия		
			GRP700	sfs	

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по PK70-6.8

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	EN-JS1102	20 авг. 2026 г.