

1X18H10T

также значится как 06Kh18N10T

Химический состав, механические и физические характеристики и 7 стандартных обозначений из 1 регионов.

ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
7 в 1 регионах	0 в наличии

Химический состав	Массовая доля, %
Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует.	

Расчётные температуры превращения
Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Механические свойства	2 значений в 1 состояниях	
СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM N/mm ²	A5 %
Pipe, GOST 10498-82	529	40

Обозначения в разных стандартах		7 обозначений · 1 подтверждены как идентичные	
Россия / СНГ		7	
06Kh18N10T		gost	
09Kh18N10T		gost	
1X18H10T		gost	
ст.06X18H10T		gost	
ст.08X18H10T		gost	
ст.09X18H10T		gost	
ст.12X18H10T	Собственное название марки	gost	

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по 1X18H10T

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	—	20 авг. 2026 г.