

НОМЕР МАТЕРИАЛА EN-JL1060

FC35

Номер материала EN-JL1060

также значится как EN-GJL-350

Химический состав, механические и физические характеристики и 35 стандартных обозначений из 21 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 35 в 21 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 2 в наличии
--------------------------------	---	--

Химический состав	Массовая доля, %
Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует.	

Расчётные температуры превращения
Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Механические свойства		2 значений в 1 состоянии
СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM N/mm²	HB
Casting, GOST 1412-85	350	–
GOST 1412-85	–	179–290

Физические свойства					2 значений
СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.4	140	–	42	–
100	–	–	11	–	545

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Обозначения в разных стандартах

35 обозначений · 3 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты			3	Австрия			2
F13501	Собственное название марки	uns		GG35		onorm	
Class50B		aisi-sae		GG350		onorm	
No 50 B		aisi-sae		Испания			1
Великобритания			3	FG35		une	
350		bs		Международный			1
350/22		bs		350		iso	
Grade 350		bs		Китай			1
Франция			3	HT350		gb	
FGL350		afnor		Чехия			1
Ft 35 D		afnor		422435		csn	
Ft35		afnor		Латинская Америка			1
Швеция			3	FG350		copant	
0135		ss		Венгрия			1
0135-00		ss		OV35		msz	
0135		ss		Румыния			1
Европа			2	FC350		stas	
EN-GJL-350	Собственное название марки	din-en		Австралия / Новая Зеландия			1
GG-35	Собственное название марки	din-en		T350		as-nzs	
Япония			2	Болгария			1
FC35		jis		Vch35		bds	
FC350		jis		Бельгия			1
Россия / СНГ			2	FGG35		nbn	
SCH35		gost		Нидерланды			1
CЧ35		gost		GG35		nen	
Италия			2				
FC35		uni					
G35		uni					
Польша			2				
Z135		pn					
ZI350		pn					

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по FC35

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	EN-JL1060	3 сент. 2026 г.