

НОМЕР МАТЕРИАЛА EN-JS1080

FCD80

Номер материала EN-JS1080

также значится как EN-GJS-800-2

Химический состав, механические и физические характеристики и 21 стандартных обозначений из 17 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 21 в 17 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 3 в наличии
--------------------------------	---	--

Химический состав

Массовая доля, %

Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует.
--

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Механические свойства

4 значений в 1 состоянии

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	800	480	2	—
GOST 7293-85	—	—	—	248–351

Физические свойства

2 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³
nu	0.275	

Обозначения в разных стандартах

21 обозначений · 2 подтверждены как идентичные

Европа	2	Международный	1
EN-GJS-800-2	Собственное название марки din-en	800-2	iso
GGG-80	Собственное название марки din-en	Китай	1
Япония	2	QT800-2	gb
FCD80	jis	Италия	1
FCD800	jis	GS800-2	uni
Россия / СНГ	2	Швеция	1
VCH80	gost	0864-03	ss
BЧ80	gost	Чехия	1
Польша	2	422308	csn
Zs80002	pn	Австралия / Новая Зеландия	1
ZS8002	pn	800-2	as-nzs
Соединенные Штаты	1	Болгария	1
120-90-02	aisi-sae	800-2	bds
Великобритания	1	Бельгия	1
800/2	bs	FNG80-2	nbn
Франция	1	Финляндия	1
FGS800-2	afnor	GRP800	sfs
Испания	1		
FGE80-2	une		

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по FCD80

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	EN-JS1080	21 авг. 2026 г.