

НОМЕР МАТЕРИАЛА EN-JM1130

FCMB35

Номер материала EN-JM1130

также значится как EN-GJMB-350-10

Химический состав, механические и физические характеристики и 13 стандартных обозначений из 11 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 13 в 11 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 1 в наличии
-------------------------	--	---------------------------------------

Химический состав	Массовая доля, %
Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует.	

Расчётные температуры превращения
Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Механические свойства	3 значений в 1 состоянии		
СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	333	10	—
GOST 1215-79	—	—	100–163

Физические свойства	1 значений
СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	E GPa
20	166

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

13 обозначений · 2 подтверждены как идентичные

Европа	2	Япония	1
EN-GJMB-350-10	Собственное название марки din-en	FCMB35	jis
GTS-35-10	Собственное название марки din-en	Италия	1
Россия / СНГ	2	B35-10	uni
KCH35-10	gost	Швеция	1
KЧ35-10	gost	0815-00	ss
Соединенные Штаты	1	Чехия	1
32510	aisi-sae	422533	csn
Великобритания	1	Польша	1
B35-12	bs	Zcc35010	pn
Франция	1	Австрия	1
MM35-10	afnor	GTS-350	onorm

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по FCMB35

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	EN-JM1130	8 сент. 2026 г.