

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.7323 · КЛАСС 1.7

Č.7480

Номер материала 1.7323

также значится как 20MoCrS4

Химический состав, механические и физические характеристики и 3 стандартных обозначения из 3 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.76 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 3 в 3 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 8 в наличии
--------------------------------	---	--

Химический состав


Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



- Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 97.6 %
- Mn — 0.9 %
- Mo — 0.5 %
- Cr — 0.4 %
- Следы и примеси · 0.7 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Ni.

Механические свойства		4 значений в 4 состояниях	
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB		
Treated to improve shearability	255		
SOFT ANNEALED	HB		
Soft annealed	207		
TREATED TO HARDNESS RANGE	HB		
Treated to hardness range	156–207		
TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE	HB		
Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range	140–187		
Физические свойства		1 значений	
ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА	
Плотность	7.76	g/cm³	
Термическая обработка		4 режимов	
ОПЕРАЦИЯ	ТЕМПЕРАТУРА	СРЕДА	
Смягчающий отжиг	Температура не указана	—	
Смягчающий отжиг	Температура не указана	—	
Улучшение	Температура не указана	—	
Смягчающий отжиг	Температура не указана	—	
Обозначения в разных стандартах		3 обозначений · 1 подтверждены как идентичные	
Европа	1	Сербия	1
20MoCrS4	Собственное название марки din-en	Č.7480	srps
Испания	1		
20MoCr5-1	une		
Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.			

Запрос по Č.7480

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.7323	8 сент. 2026 г.