

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.3343 · КЛАСС 1.3

Č.7680

Номер материала 1.3343

также значится как S 6-5-2

Химический состав, механические и физические характеристики и 46 стандартных обозначений из 19 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 8.12 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 46 в 19 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 10 в наличии
--------------------------------	---	---

Химический состав


Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



- Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 80.9 %
- W — 6.3 %
- Mo — 5 %
- Cr — 4.2 %
- Следы и примеси · 3.7 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Ni.

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	8.12	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

46 обозначений · 4 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		6	Международный		2
T11302	Собственное название марки	uns	HS6-5-2		iso
611	Собственное название марки	aisi-sae	HS6-5-2C		iso
D3		aisi-sae			
M 2		aisi-sae			
T11302		aisi-sae			
M2		aisi-sae			
Франция		6	Россия / СНГ		2
HS6-5-2		afnor	R6M5		gost
HS6-5-2HC		afnor	P6M5		gost
X85WMoCrV6-5-4		afnor			
Z40CSD10		afnor			
Z85WDCV		afnor			
Z85WDCV06-05-04-02		afnor			
Испания		4	Швеция		2
6-5-2		une	2715		ss
EM2		une	2722		ss
F.5603		une			
HS6-5-2		une			
Италия		4	Болгария		2
15NiCrMo13		uni	HS6-5-2C		bds
HS6-5-2		uni	R6M5		bds
HS6-5-2-2		uni			
X82WMoV6-5		uni			
Европа		3	Австрия		2
1.3343		din-en	BOHLERS600		onorm
HS6-5-2C		din-en	S600		onorm
S 6-5-2	Собственное название марки	din-en			
Великобритания		3	Китай		1
3343		bs	W6Mo5Cr4V2		gb
4959BA2		bs			
BM2		bs			
Япония		3	Чехия		1
SKH51		jis	19830		csn
SKH9		jis			
SUH3		jis			
			Сербия		1
			Č.7680		srps
			Польша		1
			SW7M		pn
			Венгрия		1
			R6		msz
			Румыния		1
			Rp5		stas
			Республика Корея		1
			SKH51	Собственное название марки	ks

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по Č.7680

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.3343	21 авг. 2026 г.