

НОМЕР МАТЕРИАЛА EN-JM1140

0854-00

Номер материала EN-JM1140

также значится как EN-GJMB-450-6

Химический состав, механические и физические характеристики и 13 стандартных обозначений из 11 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 13 в 11 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 1 в наличии
-------------------------	--	---------------------------------------

Химический состав

Массовая доля, %

Для этого номера материала подтверждённый химический состав отсутствует.
--

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Механические свойства

3 значений в 1 состоянии

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	441	7	—
GOST 1215-79	—	—	150–207

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

13 обозначений · 2 подтверждены как идентичные

Европа	2	Япония	1
EN-GJMB-450-6	Собственное название марки din-en	FCMP440	jis
GTS-45-06	Собственное название марки din-en		
Россия / СНГ	2	Италия	1
KCH45-7	gost	P45-06	uni
KЧ45-7	gost		
Соединенные Штаты	1	Швеция	1
45006	aisi-sae	0854-00	ss
Великобритания	1	Чехия	1
P45-06	bs	422545	csn
Франция	1	Польша	1
MN450-6	afnor	Zsp45006	pn
		Австрия	1
		GTS-450	onorm

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по 0854-00

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	EN-JM1140	7 сент. 2026 г.