

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.4104 · КЛАСС 1.4

2383

Номер материала 1.4104

также значится как X12CrMoS17

Химический состав, механические и физические характеристики и 32 стандартных обозначений из 12 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.7 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 32 в 12 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 8 в наличии
------------------------	--	---------------------------------------

Химический состав


Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



- Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 80.2 %
- Cr — 16.5 %
- Mn — 1.5 %
- Si — 1 %
- Следы и примеси · 0.8 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Ni.

Механические свойства

1 значений в 1 состояниях

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	220

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.7	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

32 обозначений · 2 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		15	Испания		3
S43020		uns	F.3117		une
430F		aisi-sae	F.3117-X10CrS17		une
51430F		aisi-sae	F.3413		une
S43020		aisi-sae	Великобритания		1
A314		astm	441 S 29		bs
A473		astm	Япония		1
A581		astm	SUS 430F		jis
A582		astm	Китай		1
A895		astm	Y1Cr17		gb
F2281		astm	Италия		1
F593		astm	X10CrS17		uni
F594		astm	Швеция		1
F738		astm	2383		ss
F836		astm	Чехия		1
F899		astm	17140		csn
Европа		3	Словакия		1
1.4104		din-en	17 140		stn
X12CrMoS17	Собственное название марки	din-en	Сербия		1
X14CrMoS17	Собственное название марки	din-en	Č.4790		srps
Франция		3			
Z10CF17		afnor			
Z13CF17		afnor			
Z8CF17		afnor			

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по 2383

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ Перейти на страницу материала	ПОИСК МАРОК Искать по всем маркам	НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.4104	ДАТА ВЫПУСКА 15 сент. 2026 г.
---	---	----------------------------------	---