

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.4826 · КЛАСС 1.4

# T35NiCr260

Номер материала 1.4826

также значится как GX40CrNiSi22-10


Химический состав, механические и физические характеристики и 28 стандартных обозначений из 13 регионов.

|                                            |                                               |                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ПЛОТНОСТЬ<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ<br><b>28</b> в 13 регионах | ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК<br><b>9</b> в наличии |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|


## Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

## Расчётные температуры превращения

Состав этой марки выходит за проверенный диапазон опубликованной модели (окно низколегированного состава), поэтому температура превращения здесь не рассчитывается.

Физические свойства

1 значений

| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ | ЕДИНИЦА |
|----------------|----------|---------|
| Плотность      | 7.85     | g/cm³   |

Обозначения в разных стандартах

28 обозначений · 2 подтверждены как идентичные

|                   |                            |          |               |  |       |
|-------------------|----------------------------|----------|---------------|--|-------|
| Соединенные Штаты |                            | 7        | Россия / СНГ  |  | 2     |
| J92502            |                            | uns      | 40KH24N12SL   |  | gost  |
| J92803            |                            | uns      | 40X24N12СЛ    |  | gost  |
| HF                |                            | aisi-sae | Чехия         |  | 2     |
| HN                |                            | aisi-sae | 422 934       |  | csn   |
| J93503            |                            | aisi-sae | 422936        |  | csn   |
| J94003            |                            | aisi-sae | Франция       |  | 1     |
| J94013            |                            | aisi-sae | Z40CN25-12    |  | afnor |
| Япония            |                            | 4        | Китай         |  | 1     |
| SCH12             |                            | jis      | ZG35Cr26Ni12  |  | gb    |
| SCH13A            |                            | jis      | Италия        |  | 1     |
| SCH17             |                            | jis      | GX35CrNi25-12 |  | uni   |
| SCS17             |                            | jis      | Польша        |  | 1     |
| Республика Корея  |                            | 3        | LH23N18C      |  | pn    |
| HRSC13A           |                            | ks       | Венгрия       |  | 1     |
| HRSC17            |                            | ks       | 40CrNiSi25-12 |  | msz   |
| SSC17             |                            | ks       | Румыния       |  | 1     |
| Европа            |                            | 2        | T35NiCr260    |  | stas  |
| GX40CrNiSi22-10   | Собственное название марки | din-en   |               |  |       |
| GX40CrNiSi22-9    | Собственное название марки | din-en   |               |  |       |
| Великобритания    |                            | 2        |               |  |       |
| 309C30            |                            | bs       |               |  |       |
| 309C35            |                            | bs       |               |  |       |

**Примечание об использовании.** Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

### Запрос по T35NiCr260

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить  
запрос

|                               |                       |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ           | ПОИСК МАРОК           | НОМЕР МАТЕРИАЛА | ДАТА ВЫПУСКА    |
| Перейти на страницу материала | Искать по всем маркам | 1.4826          | 8 сент. 2026 г. |