

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.4876 · КЛАСС 1.4

F.3314

Номер материала 1.4876

также значится как X10NiCrAlTi32-20


Химический состав, механические и физические характеристики и 46 стандартных обозначений из 11 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 8 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 46 в 11 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 10 в наличии
-----------------------------	---	---


Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Mo.

Механические свойства

1 значений в 1 состояниях

SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	192

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	8	g/cm ³

Обозначения в разных стандартах

46 обозначений · 6 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		20	Европа		3	
Incoloy 800		uns	X10NiCrAlTi32-20	Собственное название марки	din-en	
Incoloy 800H		uns	X10NiCrAlTi32-21	Собственное название марки	din-en	
Incoloy 800HT		uns	X8NiCrAlTi32-21	Собственное название марки	din-en	
N08332	Собственное название марки	uns	Великобритания			
N08800	Собственное название марки	uns				
N08810	Собственное название марки	uns				
N08811		uns				
800		aisi-sae				
B 163		aisi-sae	Международный			
N08332		aisi-sae				
N08800		aisi-sae				
N08810		aisi-sae				
N08811		aisi-sae				
A 240		astm	Япония			
B 366		astm				
B 407		astm				
B 408		astm				
B 409		astm				
B 515		astm	Соединенные Штаты / Авиакосмическая			
B564		astm				
Франция		4				
Z10NC32-21		afnor				
Z5 NC 35-20		afnor				
Z8NC32.21		afnor				
Z8NC33-21		afnor				
Испания		4	Россия / СНГ			
33-21		une				
F.3314		une				
F.3545		une				
F.3545-X9NiCr		une				
			Чехия			1
			17358			csn
			Словакия			1
			17 358			stn

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по F.3314

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.4876	8 сент. 2026 г.