

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.4005 · КЛАСС 1.4

F.3411

Номер материала 1.4005

также значится как X12CrS13


Химический состав, механические и физические характеристики и 46 стандартных обозначений из 13 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.7 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 46 в 13 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 8 в наличии
-------------------------------	---	--


Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Ni.

Механические свойства

6 значений в 2 состояниях

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	Z %	AK J/cm ²
Bars/Rods	540	345	17	45	69
SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					220

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.7	g/cm ³

Обозначения в разных стандартах

46 обозначений · 4 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		22	Испания		4
Grade 410		uns	F-3401		une
S41000		uns	F.3411		une
S41600 Собственное название марки		uns	F.3411-X12 CrS 13		une
410		aisi-sae	X 10 Cr 13		une
416 Собственное название марки		aisi-sae	Франция		3
51416		aisi-sae	Z11CF13		afnor
S41600		aisi-sae	Z12CF13		afnor
A 484		astm	Z12CrS13		afnor
A 582		astm	Россия / СНГ		3
A194		astm	12Ch13		gost
A314		astm	12H13		gost
A473		astm	12Kh13		gost
A581		astm	Европа		2
A593		astm	1.4005		din-en
A594		astm	X12CrS13 Собственное название марки		din-en
A895		astm	Швеция		2
F1613		astm	2380		ss
F2281		astm	SIS 2380 Собственное название марки		ss
F738		astm	Международный		1
F836		astm	X12Cr13E		iso
F899		astm	Соединенные Штаты / Авиакосмическая		1
Grade 410		astm	5610		ams
Великобритания		4	Япония		1
410S21		bs	SUS416		jis
416S21		bs			
AMI 4006		bs			
En 56 AM		bs			

Китай	1	Польша	1
1Y1Cr13	gb	1H13	pn
Италия	1		
X12CrS13	uni		

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по F.3411

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.4005	8 сент. 2026 г.