

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.3912 · КЛАСС 1.3

# K93600

## Номер материала 1.3912

также значится как Ni36

Химический состав, механические и физические характеристики и 10 стандартных обозначений из 4 регионов.

|                                           |                                              |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ПЛОТНОСТЬ<br><b>8.2</b> g/cm <sup>3</sup> | ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ<br><b>10</b> в 4 регионах | ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК<br><b>6</b> в наличии |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

### Химический состав


Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



● Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 63.5 % ● Ni — 36 % ● Mn — 0.5 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.



Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

### Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: C, Si, Cr, Mo.

Физические свойства

1 значений

| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ | ЕДИНИЦА |
|----------------|----------|---------|
| Плотность      | 8.2      | g/cm³   |

Обозначения в разных стандартах

10 обозначений · 3 подтверждены как идентичные

|                   |                            |      |        |                            |        |
|-------------------|----------------------------|------|--------|----------------------------|--------|
| Соединенные Штаты |                            | 7    | Европа |                            | 1      |
| K93600            | Собственное название марки | uns  | Ni36   | Собственное название марки | din-en |
| K93601            | Собственное название марки | uns  |        |                            |        |
| K93603            |                            | uns  | Чехия  |                            | 1      |
| B 388             |                            | astm | 17 536 |                            | csn    |
| B 753             |                            | astm |        |                            |        |
| F1684             |                            | astm | Сербия |                            | 1      |
| F1684-06          |                            | astm | Č.5160 |                            | srps   |

**Примечание об использовании.** Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

### Запрос по K93600

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить запрос

|                               |                       |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ           | ПОИСК МАРОК           | НОМЕР МАТЕРИАЛА | ДАТА ВЫПУСКА    |
| Перейти на страницу материала | Искать по всем маркам | 1.3912          | 27 авг. 2026 г. |