

MALZEME NUMARASI EN-JM1130

MM35-10

Malzeme no. EN-JM1130

EN-GJMB-350-10 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 11 bölgeden 13 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 13 11 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 1 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu malzeme numarası için kaynaklı bir kimyasal bileşim kaydıımız yok.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 3 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	333	10	—
GOST 1215-79	—	—	100–163

Fiziksel özellikler

1 değer

DURUM · ÖLÇÜ			E GPa
20			166
ÖZELLİK		DEĞER	BİRİM
Yoğunluk		7.85	g/cm³

Standartlara göre adlandırmalar

13 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Avrupa	2	Japonya	1
EN-GJMB-350-10	din-en	FCMB35	jis
GTS-35-10	din-en		
Rusya / BDT	2	İtalya	1
KCH35-10	gost	B35-10	uni
K435-10	gost		
Amerika Birleşik Devletleri	1	İsveç	1
32510	aisi-sae	0815-00	ss
Birleşik Krallık	1	Çekya	1
B35-12	bs	422533	csn
Fransa	1	Polonya	1
MM35-10	afnor	Zcc35010	pn
		Avusturya	1
		GTS-350	onorm

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

MM35-10 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

EN-JM1130

YAYIN

5 Eyl 2026