

MALZEME NUMARASI 2.4665 · SINIF 2.4

Ne 22 FeD

Malzeme no. 2.4665

NiCr22Fe18Mo olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 10 bölgeden 26 standart tanımı.

YOĞUNLUK 8.22 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 26 10 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 15 kayıtlı
---	---	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 64 %
- Cr — 21.8 %
- Mo — 9 %
- Co — 1.5 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 3.7%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değerin diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	8.22	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

26 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	11	Çin	2
N06002	uns	HNS3312	gb
5536E	aisi-sae	NS3312	gb
Alloy X	Kalitenin kendi adı		
B 572	astm	Avrupa	1
B 829	astm	NiCr22Fe18Mo	Kalitenin kendi adı
B366	astm		din-en
B435	astm	Fransa	1
B619	astm	Ne 22 FeD	afnor
B622	astm		
B751	astm	Uluslararası	1
B775	astm	NiCr21Fe18Mo9	iso
Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay	5	Japonya	1
5536	ams	NW6002	jis
5587	ams		
5588	ams	Rusya / BDT	1
5754	ams	NiCr15Fe7TiAl	gost
5798	ams		
Birleşik Krallık	2	İsveç	1
204	bs	MH-03	ss
HR 6	bs		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

Ne 22 FeD hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

2.4665

YAYIN

10 Eyl 2026