

MALZEME NUMARASI 1.0715 · SINIF 1.0

S250

Malzeme no. 1.0715

11 SMn 30 olarak da geçer


Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 14 bölgeden 27 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 27 14 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 6 kayıtlı
---	---	---------------------------------------


Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

Mekanik özellikler

2 durumda 10 değer

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
5 – 10	510-810	6

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
10 – 16	490–760	7
16 – 40	460–710	8
40 – 63	400–650	–
40 – 100	–	9
63 – 100	360–630	–
AS ROLLED AND TURNED		HB
As rolled and turned		107–169

Fiziksel özellikler

1 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RHO g/cm ³	RHO_EL nΩ·m
20	7.8	250
ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

27 tanım · 9 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri		4	İspanya		3
G12130	Kalitenin kendi adı	uns	11SMn28		une
G12150	Kalitenin kendi adı	uns	F.2111		une
1213	Kalitenin kendi adı	aisi-sae	F.2111-11SMn28		une
1215	Kalitenin kendi adı	aisi-sae			
Japonya		4	Güney Kore		2
11SMn28	Kalitenin kendi adı	jis	SUM22		ks
SUM 21		jis	SUM23		ks
SUM22		jis			
SUM23		jis	Fransa		1
Avrupa		3	S250		afnor
1.0715		din-en	Çin		1
11 SMn 30	Kalitenin kendi adı	din-en	Y15		gb
9 SMn 28	Kalitenin kendi adı	din-en	İtalya		1
Birleşik Krallık		3	CF9SMn28		uni
1A		bs	İsveç		1
230M07		bs	1912		ss
EN1A		bs	Çekya		1
			11109		csn

Slovakya	1
11 109	stn
Latin Amerika	1
1213	copant

Sırbistan	1
Č.3990	srps

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

S250 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.0715

YAYIN

5 Eyl 2026