

MALZEME NUMARASI 1.8928 · SINIF 1.8

# S690T

**Malzeme no. 1.8928**

S690QL olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 7 bölgeden 17 standart tanımı.

|                                           |                                            |                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| YOĞUNLUK<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | DİĞER ADLANDIRMALAR<br><b>17</b> 7 bölgede | ÖZELLİK DEĞERLERİ<br><b>17</b> kayıtlı |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|

## Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 92.2 %
- Ni — 2 %
- Mn — 1.7 %
- Cr — 1.5 %
- Eser miktarda ve safsızlıklar — 2.6%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

## Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

|                                |                                |                                |                               |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ÖNGÖRÜLEN AE3<br><b>792</b> °C | ÖNGÖRÜLEN AE1<br><b>723</b> °C | ÖNGÖRÜLEN ACM<br><b>475</b> °C | ÖNGÖRÜLEN BS<br><b>456</b> °C |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

## Mekanik özellikler

1 durumda 6 değer

| DURUM · ÖLÇÜ | REH<br>N/mm <sup>2</sup> | RM<br>N/mm <sup>2</sup> |
|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 3 – 50       | 690                      | 770–940                 |
| 50 – 100     | 650                      | 760–930                 |
| 100 – 150    | 630                      | 710–900                 |

## Fiziksel özellikler

1 değer

| ÖZELLİK  | DEĞER | BİRİM             |
|----------|-------|-------------------|
| Yoğunluk | 7.85  | g/cm <sup>3</sup> |

## Standartlara göre adlandırmalar

17 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

|                                               |          |                     |       |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------|-------|
| <b>Amerika Birleşik Devletleri</b>            | 7        | <b>Fransa</b>       | 3     |
| K11576                                        | uns      | E690T               | afnor |
| K11630                                        | uns      | E690TFP             | afnor |
| K11646                                        | uns      | S690T               | afnor |
| K11856                                        | uns      |                     |       |
| K21604                                        | uns      | <b>Uluslararası</b> | 1     |
| K21650                                        | uns      | E690                | iso   |
| A709-100                                      | aisi-sae | <b>İsveç</b>        | 1     |
| <b>Avrupa</b>                                 | 3        | 2625                | ss    |
| FeE690VKT                                     | din-en   |                     |       |
| S690QL <small>Kalitenin kendi adı</small>     | din-en   | <b>Çekya</b>        | 1     |
| TStE 690 V <small>Kalitenin kendi adı</small> | din-en   | 16224               | csn   |
|                                               |          | <b>Slovakya</b>     | 1     |
|                                               |          | 16 224              | stn   |

**Kullanıma ilişkin not.** Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

**S690T hakkında talep**

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

**KALİTE ARAMA**

Tüm kaliteleri ara

**MALZEME NO.**

1.8928

**YAYIN**

12 Eyl 2026