

MALZEME NUMARASI 1.1730 · SINIF 1.1

XC48 / C45E

Malzeme no. 1.1730

C45U olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 13 bölgeden 19 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 19 13 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 6 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 98.5 %
 - Mn — 0.7 %
 - C — 0.5 %
 - Si — 0.3 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 1 değer

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	207

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

19 tanım · 4 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	4	Fransa	1
G10450 Kalitenin kendi adı	uns	XC48 / C45E	afnor
1045 Kalitenin kendi adı	aisi-sae	İspanya	1
W1045 przybliż	aisi-sae	F.114	une
A830	astm	Japonya	1
Avrupa	2	S45C przybliż.	jis
C45U Kalitenin kendi adı	din-en	Çin	1
C45W Kalitenin kendi adı	din-en	45	gb
Çekya	2	Rusya / BDT	1
19065	csn	45	gost
19083	csn	İtalya	1
Polonya	2	C45	uni
N7E	pn	İsveç	1
stal narzędziowa węglowa	pn	1672	ss
Birleşik Krallık	1	Slovakya	1
080M46	bs	19 083	stn

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

XC48 / C45E hakkında talep

Talep oluşturun

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.1730

YAYIN

10 Eyl 2026