

MALZEME NUMARASI 1.4876 · SINIF 1.4

Z5 NC 35-20

Malzeme no. 1.4876

X10NiCrAlTi32-20 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 11 bölgeden 46 standart tanımı.

YOĞUNLUK 8 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 46 11 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 10 kayıtlı
--	---	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



● Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 43.1 % ● Ni — 32 % ● Cr — 21 % ● Mn — 2 % ● Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.9%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 1 değer

SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	192

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	8	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

46 tanım · 6 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	20	Avrupa	3
Incoloy 800	uns	X10NiCrAlTi32-20	Kalitenin kendi adı din-en
Incoloy 800H	uns	X10NiCrAlTi32-21	Kalitenin kendi adı din-en
Incoloy 800HT	uns	X8NiCrAlTi32-21	Kalitenin kendi adı din-en
N08332	Kalitenin kendi adı uns	Birleşik Krallık	3
N08800	Kalitenin kendi adı uns	3076 NA 15 H	bs
N08810	Kalitenin kendi adı uns	NA 15	bs
N08811	uns	NA15(H)	bs
800	aisi-sae	Uluslararası	3
B 163	aisi-sae	FeNi32Cr21AlTi	iso
N08332	aisi-sae	NW8800	iso
N08800	aisi-sae	X8NiCrAlTi32-21	iso
N08810	aisi-sae	Japonya	3
N08811	aisi-sae	NCF 800	jis
A 240	astm	NCF 800 TB	jis
B 366	astm	NCF 800 TP	jis
B 407	astm	Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay	2
B 408	astm	5766	ams
B 409	astm	5871	ams
B 515	astm	Rusya / BDT	2
B564	astm	Ch20N32T	gost
Fransa	4	EP670 /ChN32T	gost
Z10NC32-21	afnor	Çekya	1
Z5 NC 35-20	afnor	17358	csn
Z8NC32.21	afnor	Slovakya	1
Z8NC33-21	afnor	17 358	stn
İspanya	4		
33-21	une		
F.3314	une		
F.3545	une		
F.3545-X9NiCr	une		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

Z5 NC 35-20 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4876

YAYIN

11 Eyl 2026