

MALZEME NUMARASI 1.5423 · SINIF 1.5

4419

Malzeme no. 1.5423

16Mo5 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 5 bölgeden 20 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 20 5 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 7 kayıtlı
---	--	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 98.2 %
- Mn — 0.7 %
- Mo — 0.6 %
- Si — 0.3 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.2%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

20 tanım · 14 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	13	İspanya	3
G44190 Kalitenin kendi adı	uns	16Mo5	une
G45200 Kalitenin kendi adı	uns	F.2602	une
H44190 Kalitenin kendi adı	uns	F.2602-16Mo5	une
K11522 Kalitenin kendi adı	uns		
K11820 Kalitenin kendi adı	uns	Avrupa	2
K12020 Kalitenin kendi adı	uns	1.5423	din-en
K12023 Kalitenin kendi adı	uns	16Mo5 Kalitenin kendi adı	din-en
K12320 Kalitenin kendi adı	uns		
K12821 Kalitenin kendi adı	uns	Birleşik Krallık	1
K12822 Kalitenin kendi adı	uns	1503-245-420	bs
4419 Kalitenin kendi adı	aisi-sae		
4419H Kalitenin kendi adı	aisi-sae	İtalya	1
4520 Kalitenin kendi adı	aisi-sae	16Mo5	uni

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

4419 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.5423

YAYIN

4 Eyl 2026