

MALZEME NUMARASI 1.1620 · SINIF 1.1

C 0.70

Malzeme no. 1.1620

C70W2 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 15 bölgeden 26 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 26 15 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 6 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 98.8 %
- C — 0.7 %
- Mn — 0.2 %
- Si — 0.2 %
- Eser miktarda ve safsızlıklar · 0.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 2 değer

DURUM · ÖLÇÜ	HB	HRC
(SK7) Annealed	183	–
(SK7) Quenched and tempered	–	56

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

26 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Fransa	3	Polonya	2
C70E2U	afnor	N7	pn
XC65	afnor	N7E	pn
Y1-70	afnor		
Japonya	3	Macaristan	2
SK6	jis	S71	msz
SK65	jis	S72	msz
SK7	jis		
Rusya / BDT	3	Avrupa	1
U7	gost	C70W2	Kalitenin kendi adı din-en
U7A	gost	Çin	1
Y7	gost	T7	gb
Amerika Birleşik Devletleri	2	İtalya	1
C 0.70	aisi-sae	C70KU	uni
W 1	aisi-sae	Sırbistan	1
Uluslararası	2	Č.1740	srps
C70U	iso	Romanya	1
C70W1	iso	OSC7	stas
Çekya	2	Bulgaristan	1
19 132	csn	U7	bds
19133	csn	Avusturya	1
		K970	onorm

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

C 0.70 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.1620

YAYIN

22 Ağu 2026