

MALZEME NUMARASI 1.1625 · SINIF 1.1

C 0.85

Malzeme no. 1.1625

C80W2 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 15 bölgeden 27 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 27 15 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 6 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 98.7 %
- C — 0.8 %
- Mn — 0.2 %
- Si — 0.2 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

27 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	4	Avrupa	1
T72301	uns	C80W2	Kalitenin kendi adı din-en
C 0.85	aisi-sae		
W 1	aisi-sae	İspanya	1
W1-7	aisi-sae	F-513	une
Fransa	4	Uluslararası	1
C90E2U	afnor	C80U	iso
Y1-70	afnor		
Y1-80	afnor	Çin	1
Y90	afnor	T8	gb
Japonya	3	İtalya	1
SK5	jis	C80KU	uni
SK6	jis		
SKC3	jis	Çekya	1
Rusya / BDT	3	19 152	csn
U8	gost	Romanya	1
U8A	gost	OSC8	stas
Y8	gost		
Birleşik Krallık	2	Avusturya	1
BW1A	bs	K980	onorm
BW1B	bs		
Polonya	2	Güney Kore	1
N8	pn	SKC3	Kalitenin kendi adı ks
N8E	pn		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

C 0.85 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.1625

YAYIN

13 Eyl 2026