

MALZEME NUMARASI 1.0601 · SINIF 1.0

C1060

Malzeme no. 1.0601

C60 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 25 bölgeden 92 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 92 25 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 16 kayıtlı
---	---	--


Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalitenin bileşimi, yayımlanmış modelin doğrulanmış aralığının (düşük alaşımlı bileşim penceresi) dışında kaldığından, burada bir dönüşüm sıcaklığı öngörülmemektedir.

Mekanik özellikler

7 durumda 28 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	A5 %	HB	
Band cold-worked , GOST 2283-79	740–1180	–	–	
Band annealed , GOST 2283-79	640–740	10–15	–	
(without heat treatment) , GOST 14959	–	–	285	
(heat treatment) , Rolled stock GOST 14959-79	–	–	241	
(normalize) , Sheet trick GOST 1577-93	–	–	269	
(annealing) , Sheet trick GOST 1577-93	–	–	229	
NORMALIZED	RM N/mm ²		A %	
≤ 16	710		10	
16 – 100	670		11	
100 – 250	650		11	
250 – 500	630		–	
500 – 1000	620		–	
COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²		A %	
5 – 10	800–1150		5	
10 – 16	780–1130		5	
16 – 40	730–1100		6	
DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Rolled stock, GOST 14959-79	980	785	8	30
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY				HB
Treated to improve shearability				255
SOFT ANNEALED				HB
Soft annealed				241
AS ROLLED AND TURNED				HB
As rolled and turned				198–278

Fiziksel özellikler

8 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	CP J/(kg·K)
20	7.81	204	–	–
100	–	–	11.6	483
200	–	–	11.9	487
300	–	–	12.9	–
400	–	–	13.8	529
600	–	–	14.6	575
ÖZELLİK			DEĞER	BİRİM
Yoğunluk			7.85	g/cm ³
Dönüşüm noktası Ac1			726	°C
Dönüşüm noktası Ac3			765	°C
Dönüşüm noktası Ar3			741	°C
Dönüşüm noktası Ar1			689	°C

Teknolojik özellikler

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Kaynak kabiliyeti	is not used.	
Flok oluşumuna duyarlılık	weakly predisposed	
Meneviş gevrekliği	predisposed	

Standartlara göre adlandırmalar

92 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Birleşik Krallık	14	Amerika Birleşik Devletleri	13
060A2	bs	G10550	uns
060A62	bs	G10600 Kalitenin kendi adı	uns
070M60	bs	1050	aisi-sae
080A62	bs	1055	aisi-sae
080A62-EN	bs	1059	aisi-sae
1449-CS	bs	1060 Kalitenin kendi adı	aisi-sae
1449-HS	bs	1064	aisi-sae
43D	bs	1561	aisi-sae
60CS	bs	C1060	aisi-sae
60HS	bs	G10590	aisi-sae
C60	bs	G10600	aisi-sae
C60E	bs	G10640	aisi-sae
CS60	bs	G15610	aisi-sae
EN43D	bs		

Fransa	12
1C60	afnor
2C60	afnor
AF70	afnor
AF70C55	afnor
C60	afnor
C60E	afnor
C60RR	afnor
CC55	afnor
CC60	afnor
XC55	afnor
XC60	afnor
XC65	afnor
Rusya / BDT	11
60	gost
60 60Г	gost
60G	gost
60KhFA	gost
60KHG	gost
60KhGL	gost
60KHN	gost
60KHSMF	gost
T60	gost
CT.60	gost
CT.60Г	gost
Polonya	5
55	pn
60	pn
60G	pn
60rs	pn
D55	pn
Japonya	4
S58C	jis
S60C-CSP	jis
S65C-CSP	jis
SWR-7	jis
İtalya	4
1C60	uni
C60	uni
C60E	uni
C60R	uni

Bulgaristan	4
60	bds
60G	bds
C60	bds
C60E	bds
İspanya	3
C60	une
C60E	une
F.115	une
Romanya	3
OLC60	stas
OLC60AT	stas
OLC60X	stas
Avrupa	2
1.0601	din-en
C60 Kalitenin kendi adı	din-en
İsveç	2
1665	ss
1678	ss
Belçika	2
C60-1	nbn
C60-2	nbn
İsviçre	2
C60	snv
Ck60	snv
Uluslararası	1
C60	iso
Çin	1
60	gb
Çekya	1
12061	csn
Latin Amerika	1
1060	copant
Slovakya	1
12 061	stn
Sırbistan	1
Č.1730	srps

Hırvatistan	1
Č.1730	hrn
Macaristan	1
C60E	msz
Avustralya / Yeni Zelanda	1
1060	as-nzs

Avusturya	1
BOHLERV960	onorm
Güney Kore	1
SM58C	ks

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

C1060 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.0601

YAYIN

21 Eyl 2026