

MALZEME NUMARASI 1.3344 · SINIF 1.3

M3 Class 1

Malzeme no. 1.3344

HS6-5-3 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 8 bölgeden 19 standart tanımı.

YOĞUNLUK 8.2 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 19 8 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 11 kayıtlı
--	--	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 79.5 %
- W — 6.4 %
- Mo — 5 %
- Cr — 4.2 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 5.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni.

Mekanik özellikler

2 durumda 2 değer

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	269
DURUM · ÖLÇÜ	HB
(annealing) , GOST 19265-73	269

Fiziksel özellikler

2 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	8.2	g/cm ³
Dönüşüm noktası Ac1	815	°C

Standartlara göre adlandırmalar

19 tanım · 6 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	6	İspanya	2
T11313 Kalitenin kendi adı	uns	6-5-3	une
T11323 Kalitenin kendi adı	uns	F.5605	une
M3 Class 1 Kalitenin kendi adı	aisi-sae	Japonya	2
M3 Class 2 Kalitenin kendi adı	aisi-sae	SKH52	jis
T11313	aisi-sae	SKH53	jis
T11323	aisi-sae		
Rusya / BDT	4	Fransa	1
R6M5F3	gost	Z130WDCV06-05-04-04	afnor
R6M5F3-MP	gost		
ДИ99-МП	gost	Çekya	1
P6M5Ф3	gost	19837	csn
Avrupa	2	Slovakya	1
HS6-5-3 Kalitenin kendi adı	din-en	19 837	stn
S 6-5-3 Kalitenin kendi adı	din-en		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

M3 Class 1 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur