

MALZEME NUMARASI 1.3344 · SINIF 1.3

# M3 Class 2

Malzeme no. 1.3344

HS6-5-3 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 8 bölgeden 19 standart tanımı.

|                                          |                                            |                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| YOĞUNLUK<br><b>8.2</b> g/cm <sup>3</sup> | DİĞER ADLANDIRMALAR<br><b>19</b> 8 bölgede | ÖZELLİK DEĞERLERİ<br><b>11</b> kayıtlı |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|

## Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 79.5 %
- W — 6.4 %
- Mo — 5 %
- Cr — 4.2 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 5.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

## Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni.

## Mekanik özellikler

2 durumda 2 değer

| SOFT ANNEALED               | HB  |
|-----------------------------|-----|
| Soft annealed               | 269 |
| DURUM · ÖLÇÜ                | HB  |
| (annealing) , GOST 19265-73 | 269 |

## Fiziksel özellikler

2 değer

| ÖZELLİK             | DEĞER | BİRİM             |
|---------------------|-------|-------------------|
| Yoğunluk            | 8.2   | g/cm <sup>3</sup> |
| Dönüşüm noktası Ac1 | 815   | °C                |

## Standartlara göre adlandırmalar

19 tanım · 6 tanesi aynı olarak belgelenmiş

|                                               |          |                     |       |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------|-------|
| <b>Amerika Birleşik Devletleri</b>            | 6        | <b>İspanya</b>      | 2     |
| T11313 <small>Kalitenin kendi adı</small>     | uns      | 6-5-3               | une   |
| T11323 <small>Kalitenin kendi adı</small>     | uns      | F.5605              | une   |
| M3 Class 1 <small>Kalitenin kendi adı</small> | aisi-sae | <b>Japonya</b>      | 2     |
| M3 Class 2 <small>Kalitenin kendi adı</small> | aisi-sae | <b>SKH52</b>        | jis   |
| T11313                                        | aisi-sae | <b>SKH53</b>        | jis   |
| T11323                                        | aisi-sae |                     |       |
| <b>Rusya / BDT</b>                            | 4        | <b>Fransa</b>       | 1     |
| R6M5F3                                        | gost     | Z130WDCV06-05-04-04 | afnor |
| R6M5F3-MP                                     | gost     |                     |       |
| ДИ99-МП                                       | gost     | <b>Çekya</b>        | 1     |
| P6M5Ф3                                        | gost     | 19837               | csn   |
| <b>Avrupa</b>                                 | 2        | <b>Slovakya</b>     | 1     |
| HS6-5-3 <small>Kalitenin kendi adı</small>    | din-en   | 19 837              | stn   |
| S 6-5-3 <small>Kalitenin kendi adı</small>    | din-en   |                     |       |

**Kullanıma ilişkin not.** Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

## M3 Class 2 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur