

MALZEME NUMARASI 1.4539 · SINIF 1.4

# UNS N08904

**Malzeme no. 1.4539**

X1NiCrMoCu25-20-5 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 9 bölgeden 23 standart tanımı.

|                                        |                                            |                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| YOĞUNLUK<br><b>8</b> g/cm <sup>3</sup> | DİĞER ADLANDIRMALAR<br><b>23</b> 9 bölgede | ÖZELLİK DEĞERLERİ<br><b>11</b> kayıtlı |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|

## Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 46 %
- Ni — 25 %
- Cr — 20 %
- Mo — 4.5 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 4.5%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

## Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalitenin bileşimi, yayımlanmış modelin doğrulanmış aralığının (düşük alaşımlı bileşim penceresi) dışında kaldığından, burada bir dönüşüm sıcaklığı öngörülmemektedir.

## Mekanik özellikler

2 durumda 2 değer

| SOFT ANNEALED     | HB  |
|-------------------|-----|
| Soft annealed     | 230 |
| SOLUTION ANNEALED | HB  |
| Solution annealed | 220 |

## Fiziksel özellikler

1 değer

| ÖZELLİK  | DEĞER | BİRİM             |
|----------|-------|-------------------|
| Yoğunluk | 8     | g/cm <sup>3</sup> |

## Standartlara göre adlandırmalar

23 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

|                                    |          |                         |        |
|------------------------------------|----------|-------------------------|--------|
| <b>Amerika Birleşik Devletleri</b> | 9        | <b>Avrupa</b>           | 2      |
| N08904                             | uns      | 1.4539                  | din-en |
| 904L                               | aisi-sae | X1NiCrMoCu25-20-5       | din-en |
| N08904                             | aisi-sae |                         |        |
| N08904                             | aisi-sae | <b>Polonya</b>          | 2      |
| UNS N08904                         | aisi-sae | 00H22N24M4TCu           | pn     |
| UNS V                              | aisi-sae | 0H22N24M4TCu            | pn     |
| UNS V 0890A                        | aisi-sae |                         |        |
| UNS8904                            | aisi-sae | <b>Birleşik Krallık</b> | 1      |
| N 08904                            | astm     | 904S13                  | bs     |
| <b>Fransa</b>                      | 3        | <b>İsveç</b>            | 1      |
| Z1NC DU25.20                       | afnor    | 2562                    | ss     |
| Z2NC DU25-20                       | afnor    |                         |        |
| Z6CNT18.10                         | afnor    | <b>Çekya</b>            | 1      |
| <b>Japonya</b>                     | 3        | 17342                   | csn    |
| F SUS 317 J5L                      | jis      | <b>Slovakya</b>         | 1      |
| SUS 317 J5L TK                     | jis      | 17 342                  | stn    |
| SUS 317 J5L TP                     | jis      |                         |        |

**Kullanıma ilişkin not.** Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

**UNS N08904 hakkında talep**

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

**KALİTE ARAMA**

Tüm kaliteleri ara

**MALZEME NO.**

1.4539

**YAYIN**

7 Eyl 2026