

MALZEME NUMARASI 2.4360 · SINIF 2.4

4675

Malzeme no. 2.4360

NiCu 30 Fe olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 6 bölgeden 21 standart tanımı.

YOĞUNLUK 8.8 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 21 6 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 10 kayıtlı
--	--	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 2.5 % Ni — 63 % Cu — 31 % Mn — 2 % Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.5%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	8.8	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

21 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	8	Uluslararası	3
N04400 Kalitenin kendi adı	uns	N04400	iso
N04405	uns	NiCu30	iso
4544	aisi-sae	NW4400	iso
B 127	astm		
B 164	astm	Avrupa	2
B 185	astm	NiCu 30 Fe Kalitenin kendi adı	din-en
B165	astm	S-NiCu 30 Fe Kalitenin kendi adı	din-en
B564	astm		
Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay	5	Birleşik Krallık	2
4574	ams	3072-76	bs
4575	ams	NA13	bs
4674	ams		
4675	ams	Rusya / BDT	1
4730	ams	NMZhMts28-2,5-1,5	gost

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

4675 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

2.4360

YAYIN

1 Eyl 2026