

MALZEME NUMARASI 2.4669 · SINIF 2.4

5670

Malzeme no. 2.4669

NiCr15Fe7Ti2Al olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 7 bölgeden 23 standart tanımı.

YOĞUNLUK 8.2 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 23 7 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 14 kayıtlı
--	--	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 7.2 %
- Ni — 70 %
- Cr — 15.5 %
- Ti — 2.5 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 4.8%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	8.2	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

23 tanım · 4 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay	10	Avrupa	2
5542	ams	NiCr15Fe7Ti2Al	Kalitenin kendi adı din-en
5598	ams	NiCr15Fe7TiAl	Kalitenin kendi adı din-en
5667	ams		
5668	ams	Birleşik Krallık	1
5669	ams	HR505	bs
5670	ams		
5671	ams	Fransa	1
5698	ams	NC 15 Fe TNb	afnor
5699	ams		
5747	ams	Uluslararası	1
		NW7750	iso
Amerika Birleşik Devletleri	7	Japonya	1
N07750	Kalitenin kendi adı uns	NCF750	jis
N07752	uns		
5542G	aisi-sae		
688	Kalitenin kendi adı aisi-sae		
B 637	astm		
Inconel® X-750	astm		
N07750	astm		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

5670 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

2.4669

YAYIN

9 Eyl 2026