

MALZEME NUMARASI 1.0436 · SINIF 1.0

7-430R

Malzeme no. 1.0436

P305GH olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 14 bölgeden 38 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 38 14 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 12 kayıtlı
---	---	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 97.1 %
- Mn — 1.3 %
- Si — 0.4 %
- Cr — 0.3 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.9%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

ÖNGÖRÜLEN AE3 808 °C	ÖNGÖRÜLEN AE1 712 °C	ÖNGÖRÜLEN ACM 436 °C	ÖNGÖRÜLEN BS 551 °C
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

38 tanım · 4 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	10	Fransa	2
K02007 Kalitenin kendi adı	uns	A48AP	afnor
K02403 Kalitenin kendi adı	uns	A48FP	afnor
K03006 Kalitenin kendi adı	uns		
K12447	uns	Rusya / BDT	2
K02100	aisi-sae	18k	gost
K02704	aisi-sae	18K	gost
K02707	aisi-sae		
K02800	aisi-sae	Polonya	2
K03006	aisi-sae	K18	pn
X46	aisi-sae	St44K	pn
Birleşik Krallık	4	Macaristan	2
151-430	bs	A45.47	msz
161-430	bs	KL3	msz
223-460	bs		
430LT	bs	Avrupa	1
Japonya	4	P305GH Kalitenin kendi adı	din-en
SG325	jis	İsveç	1
SPV315	jis	2103	ss
STB410	jis		
STPT480	jis	Avustralya / Yeni Zelanda	1
Çekya	4	7-430R	as-nzs
11 481	csn	Bulgaristan	1
11444	csn	18K	bds
11478	csn		
12022	csn	Avusturya	1
İtalya	3	17Mn4KW	onorm
C18	uni		
Fe510-1KG	uni		
Fe510-1KW	uni		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

7-430R hakkında talep

[Talep oluştur](#)

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.0436

YAYIN

5 Eyl 2026