

MALZEME NUMARASI 1.1121 · SINIF 1.1

A1010

Malzeme no. 1.1121

C10E olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 22 bölgeden 61 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 61 22 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 7 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 98.6 %
- Mn — 0.4 %
- Si — 0.4 %
- Cr — 0.4 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.2%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Mo.

Mekanik özellikler

3 durumda 4 değer

SOFT ANNEALED	HB	HRB
Soft annealed	131	73
NORMALIZED	HB	
Normalized		85–140
COLD ROLLED	HV	
Cold rolled		250

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

61 tanım · 4 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri		7	İspanya		5
G10100	Kalitenin kendi adı	uns	C10E		une
1008		aisi-sae	C10k		une
1010	Kalitenin kendi adı	aisi-sae	F.151		une
1011		aisi-sae	F.1510		une
G10080		aisi-sae	F.1510-C 10 k		une
G10100		aisi-sae			
M1010		aisi-sae			
Birleşik Krallık		6	Fransa		4
040A10		bs	AF-34		afnor
045A10		bs	C10RR		afnor
045M10		bs	XC10		afnor
C10 C10E C10R		bs	XC12		afnor
C10E		bs			
CS12		bs			
Japonya		6	İtalya		4
S09CK		jjs	2C10		uni
S09CX		jjs	2C15		uni
S10C		jjs	C10		uni
S9CK		jjs	C15		uni
SPHE		jjs			
SWR1		jjs			
			Avustralya / Yeni Zelanda		4
			1010		as-nzs
			A1010		as-nzs
			CA1010		as-nzs
			HA1010		as-nzs

Avrupa	3
C10E Kalitenin kendi adı	din-en
Ck 10 Kalitenin kendi adı	din-en
Ck15	din-en
Uluslararası	3
C10	iso
C15M2	iso
S10C	iso
Çin	3
08	gb
08F	gb
10	gb
Rusya / BDT	2
08	gost
10	gost
İsveç	2
1146	ss
1265	ss
Polonya	2
08X	pn
10	pn

Güney Kore	2
SM10C	ks
SM9CK	ks
Çekya	1
12010	csn
Slovakya	1
12 010	stn
Macaristan	1
C10	msz
Romanya	1
OLC10X	stas
Bulgaristan	1
08	bds
Avusturya	1
RC12	onorm
Belçika	1
C10-2	nbn
İsviçre	1
Ck10	snv

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

A1010 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.1121

YAYIN

1 Eyl 2026