

MALZEME NUMARASI 1.2711 · SINIF 1.2

5ChNM

Malzeme no. 1.2711

54NiCrMoV6 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 17 bölgeden 24 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 24 17 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 10 kayıtlı
---	---	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 95.8 %
- Ni — 1.7 %
- Cr — 0.7 %
- Mn — 0.7 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.2%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabilir anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

ÖNGÖRÜLEN AE3 718 °C	ÖNGÖRÜLEN AE1 712 °C	ÖNGÖRÜLEN ACM 699 °C	ÖNGÖRÜLEN BS 506 °C
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

24 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	2	Avrupa	1
L 6	aisi-sae	54NiCrMoV6	Kalitenin kendi adı din-en
T61206	aisi-sae		
Fransa	2	Birleşik Krallık	1
55NCDV7	afnor	BH224/5	bs
55NiCrMoV7	afnor		
Japonya	2	İspanya	1
SKT3	jis	F.520S	une
SKT4	jis		
Rusya / BDT	2	Çin	1
5KHNM	gost	5CrNiMo	gb
5XHM	gost		
İtalya	2	İsveç	1
44NiCrMoV7KU	uni	2550	ss
55NiCrMoV7KU	uni		
Polonya	2	Çekya	1
WNL	pn	19 662	csn
WNL1	pn		
Romanya	2	Macaristan	1
55MoCrNi16	stas	NK	msz
55VMoCrNi16	stas		
		Bulgaristan	1
		5ChNM	bds
		Avusturya	1
		W502	onorm
		Güney Kore	1
		STF4	ks

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

5ChNM hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.2711

YAYIN

9 Eyl 2026