

MALZEME NUMARASI 1.4980 · SINIF 1.4

286 S 31

Malzeme no. 1.4980

X5NiCrTi26-15 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 7 bölgeden 33 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.94 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 33 7 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 13 kayıtlı
---	--	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 53.1 %
- Ni — 25.5 %
- Cr — 14.8 %
- Ti — 2.1 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 4.5%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalitenin bileşimi, yayımlanmış modelin doğrulanmış aralığının (düşük alaşımlı bileşim penceresi) dışında kaldığından, burada bir dönüşüm sıcaklığı öngörülmemektedir.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.94	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

33 tanım · 5 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay	12	Fransa	6
5525	ams	X.N26T.W	afnor
5526	ams	XN26AW	afnor
5723	ams	Z5NCTDV25-15B	afnor
5726	ams	Z5NCTDV26-15B	afnor
5731	ams	Z6NCTDV15-15B	afnor
5732	ams	Z6NCTDV25-15	afnor
5734	ams		
5737	ams	Avrupa	3
5804	ams	X5NiCrTi26-15	Kalitenin kendi adı din-en
5853	ams	X6NiCrTiMoVB25-15-2	Kalitenin kendi adı din-en
5858	ams	Z6NCTDV25-15	din-en
5895	ams		
Amerika Birleşik Devletleri	7	Rusya / BDT	3
K66286	uns	08Ch15N25T2MFR	gost
S66286	uns	08Kh15N25T2MFR	gost
660	aisi-sae	EP674	gost
663	aisi-sae	Birleşik Krallık	1
S66286	aisi-sae	286 S 31	bs
A453	astm		
A638	astm	Çin	1
		06Cr15Ni25Ti2MoAIVB	gb

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

286 S 31 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.