

MALZEME NUMARASI EN-JL1060

350

Malzeme no. EN-JL1060

EN-GJL-350 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 21 bölgeden 35 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 35 21 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 2 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu malzeme numarası için kaynaklı bir kimyasal bileşim kaydımız yok.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 2 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	HB
Casting, GOST 1412-85	350	—
GOST 1412-85	—	179–290

Fiziksel özellikler

2 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.4	140	—	42	—
100	—	—	11	—	545

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

Standartlara göre adlandırmalar

35 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	3	Avusturya	2
F13501 Kalitenin kendi adı	uns	GG35	onorm
Class50B	aisi-sae	GG350	onorm
No 50 B	aisi-sae		
Birleşik Krallık	3	İspanya	1
350	bs	FG35	une
350/22	bs		
Grade 350	bs	Uluslararası	1
		350	iso
Fransa	3	Çin	1
FGL350	afnor	HT350	gb
Ft 35 D	afnor		
Ft35	afnor	Çekya	1
İsveç	3	422435	csn
0135	ss	Latin Amerika	1
0135-00	ss	FG350	copant
0135	ss		
Avrupa	2	Macaristan	1
EN-GJL-350 Kalitenin kendi adı	din-en	OV35	msz
GG-35 Kalitenin kendi adı	din-en	Romanya	1
Japonya	2	FC350	stas
FC35	jis	Avustralya / Yeni Zelanda	1
FC350	jis	T350	as-nzs
Rusya / BDT	2	Bulgaristan	1
SCH35	gost	Vch35	bds
C435	gost		
İtalya	2	Belçika	1
FC35	uni	FGG35	nbn
G35	uni	Hollanda	1
Polonya	2	GG35	nen
Z135	pn		
ZI350	pn		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

350 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

EN-JL1060

YAYIN

6 Eyl 2026