

MALZEME NUMARASI 1.2210 · SINIF 1.2

19421

Malzeme no. 1.2210

115CrV3 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 13 bölgeden 18 standart tanımı.

|                                           |                                             |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| YOĞUNLUK<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | DİĞER ADLANDIRMALAR<br><b>18</b> 13 bölgede | ÖZELLİK DEĞERLERİ<br><b>8</b> kayıtlı |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|

## Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 97.5 %
- C — 1.2 %
- Cr — 0.7 %
- Mn — 0.3 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.4%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

## Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Mo.

## Fiziksel özellikler

1 değer

| ÖZELLİK  | DEĞER | BİRİM             |
|----------|-------|-------------------|
| Yoğunluk | 7.85  | g/cm <sup>3</sup> |

## Standartlara göre adlandırmalar

18 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

|                                            |          |                  |      |
|--------------------------------------------|----------|------------------|------|
| <b>Amerika Birleşik Devletleri</b>         | 3        | <b>İspanya</b>   | 1    |
| T61202 <small>Kalitenin kendi adı</small>  | uns      | F.5221           | une  |
| L2 <small>Kalitenin kendi adı</small>      | aisi-sae | <b>Japonya</b>   | 1    |
| L2 przybliż                                | aisi-sae | SKS7 przybliż.   | jis  |
| <b>Polonya</b>                             | 3        | <b>Çin</b>       | 1    |
| NC4                                        | pn       | CrV              | gb   |
| NW1                                        | pn       | <b>İtalya</b>    | 1    |
| stal srebrna                               | pn       | 115CrV3KU        | uni  |
| <b>Rusya / BDT</b>                         | 2        | <b>Çekya</b>     | 1    |
| 11ChF                                      | gost     | 19421            | csn  |
| 11XΦ                                       | gost     | <b>Slovakya</b>  | 1    |
| <b>Avrupa</b>                              | 1        | 19 421           | stn  |
| 115CrV3 <small>Kalitenin kendi adı</small> | din-en   | <b>Sırbistan</b> | 1    |
| <b>Birleşik Krallık</b>                    | 1        | Č.4141           | srps |
| 1407                                       | bs       |                  |      |
| <b>Fransa</b>                              | 1        |                  |      |
| 115CrV3                                    | afnor    |                  |      |

**Kullanıma ilişkin not.** Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

## 19421 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

## ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

## KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

## MALZEME NO.

1.2210

## YAYIN

5 Eyl 2026