

MALZEME NUMARASI 1.0553 · SINIF 1.0

422 660

Malzeme no. 1.0553

S 355 JO olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 20 bölgeden 30 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 30 20 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 8 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 97 %
- Mn — 1.6 %
- Si — 0.6 %
- Cu — 0.6 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.3%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

30 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Avrupa	5	İspanya	1
A633	din-en	AE355C	une
Fe510C	din-en	Norveç	1
S 355 JO Kalitenin kendi adı	din-en	NS12153	ns
S355JO	din-en	Japonya	1
St 52-3 U Kalitenin kendi adı	din-en	SS490B	jis
Amerika Birleşik Devletleri	3	Çin	1
K12000 Kalitenin kendi adı	uns	16Mn	gb
A441	aisi-sae	Portekiz	1
A633	aisi-sae	FE510-C	np
Uluslararası	2	İtalya	1
E355C	iso	Fe510C	uni
Fe510C	iso	Slovakya	1
İsveç	2	11 523	stn
2132-01	ss	Polonya	1
2134-01	ss	18G2A	pn
Çekya	2	Sırbistan	1
11523	csn	Č.0561	srps
422 660	csn	Avusturya	1
Macaristan	2	St510C	onorm
52 C	msz	Belçika	1
Fe 355 C	msz	AE355C	nbn
Birleşik Krallık	1	Finlandiya	1
50C	bs	Fe52C	sfs
Fransa	1		
E36-3	afnor		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

422 660 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.0553

YAYIN

11 Eyl 2026