

MALZEME NUMARASI EN-JL1040

422425

Malzeme no. EN-JL1040

EN-GJL-250 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 22 bölgeden 36 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 36 22 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 2 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu malzeme numarası için kaynaklı bir kimyasal bileşim kaydımız yok.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 2 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	HB
Casting, GOST 1412-85	250	—
GOST 1412-85	—	156–260

Fiziksel özellikler

2 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.2	100	—	50	—
100	—	—	10	—	500

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

Standartlara göre adlandırmalar

36 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	5	İspanya	1
F12401 Kalitenin kendi adı	uns	FG25	une
A48-40B	aisi-sae	Uluslararası	1
C1.35B	aisi-sae	250	iso
No 35 B	aisi-sae	Çin	1
No.35	aisi-sae	HT250	gb
Birleşik Krallık	3	İtalya	1
250	bs	G25	uni
260	bs	Çekya	1
Grade 260	bs	422425	csn
İsveç	3	Latin Amerika	1
0125	ss	FG250	copant
0125-00	ss	Macaristan	1
0125	ss	OV25	msz
Avrupa	2	Romanya	1
EN-GJL-250 Kalitenin kendi adı	din-en	FC250	stas
GG-25 Kalitenin kendi adı	din-en	Avustralya / Yeni Zelanda	1
Fransa	2	T260	as-nzs
FGL250	afnor	Bulgaristan	1
Ft 25 D	afnor	Vch25	bds
Japonya	2	Belçika	1
FC25	jis	FGG25	nbn
FC250	jis	Hollanda	1
Rusya / BDT	2	GG25	nen
SCH25	gost	Tayvan	1
C425	gost	FC250	cns
Polonya	2		
Z125	pn		
Z1250	pn		
Avusturya	2		
GG25	onorm		
GG250	onorm		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

422425 hakkında talep

[Talep oluştur](#)

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

EN-JL1040

YAYIN

6 Eyl 2026