

## MALZEME NUMARASI EN-JL1060

# 422435

## Malzeme no. EN-JL1060

EN-GJL-350 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 21 bölgeden 35 standart tanımı.

|                                           |                                             |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| YOĞUNLUK<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | DİĞER ADLANDIRMALAR<br><b>35</b> 21 bölgede | ÖZELLİK DEĞERLERİ<br><b>2</b> kayıtlı |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|

### Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu malzeme numarası için kaynaklı bir kimyasal bileşim kaydımız yok.

### Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

### Mekanik özellikler

1 durumda 2 değer

| DURUM · ÖLÇÜ          | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | HB      |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| Casting, GOST 1412-85 | 350                     | —       |
| GOST 1412-85          | —                       | 179–290 |

### Fiziksel özellikler

2 değer

| DURUM · ÖLÇÜ | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | E<br>GPa | ALPHA<br>10 <sup>-6</sup> /K | LAMBDA<br>W/(m·K) | CP<br>J/(kg·K) |
|--------------|--------------------------|----------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 20           | 7.4                      | 140      | —                            | 42                | —              |
| 100          | —                        | —        | 11                           | —                 | 545            |

| ÖZELLİK  | DEĞER | BİRİM             |
|----------|-------|-------------------|
| Yoğunluk | 7.85  | g/cm <sup>3</sup> |
| nu       | 0.26  |                   |

## Standartlara göre adlandırmalar

35 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

|                                             |          |                                  |        |
|---------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------|
| <b>Amerika Birleşik Devletleri</b>          | 3        | <b>Avusturya</b>                 | 2      |
| F13501 <span>Kalitenin kendi adı</span>     | uns      | GG35                             | onorm  |
| Class50B                                    | aisi-sae | GG350                            | onorm  |
| No 50 B                                     | aisi-sae |                                  |        |
| <b>Birleşik Krallık</b>                     | 3        | <b>İspanya</b>                   | 1      |
| 350                                         | bs       | FG35                             | une    |
| 350/22                                      | bs       |                                  |        |
| Grade 350                                   | bs       | <b>Uluslararası</b>              | 1      |
|                                             |          | 350                              | iso    |
| <b>Fransa</b>                               | 3        | <b>Çin</b>                       | 1      |
| FGL350                                      | afnor    | HT350                            | gb     |
| Ft 35 D                                     | afnor    |                                  |        |
| Ft35                                        | afnor    | <b>Çekya</b>                     | 1      |
| <b>İsveç</b>                                | 3        | 422435                           | csn    |
| 0135                                        | ss       | <b>Latin Amerika</b>             | 1      |
| 0135-00                                     | ss       | FG350                            | copant |
| 0135                                        | ss       |                                  |        |
| <b>Avrupa</b>                               | 2        | <b>Macaristan</b>                | 1      |
| EN-GJL-350 <span>Kalitenin kendi adı</span> | din-en   | OV35                             | msz    |
| GG-35 <span>Kalitenin kendi adı</span>      | din-en   | <b>Romanya</b>                   | 1      |
| <b>Japonya</b>                              | 2        | FC350                            | stas   |
| FC35                                        | jis      | <b>Avustralya / Yeni Zelanda</b> | 1      |
| FC350                                       | jis      | T350                             | as-nzs |
| <b>Rusya / BDT</b>                          | 2        | <b>Bulgaristan</b>               | 1      |
| SCH35                                       | gost     | Vch35                            | bds    |
| C435                                        | gost     |                                  |        |
| <b>İtalya</b>                               | 2        | <b>Belçika</b>                   | 1      |
| FC35                                        | uni      | FGG35                            | nbn    |
| G35                                         | uni      | <b>Hollanda</b>                  | 1      |
| <b>Polonya</b>                              | 2        | GG35                             | nen    |
| Z135                                        | pn       |                                  |        |
| Z1350                                       | pn       |                                  |        |

**Kullanıma ilişkin not.** Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

### 422435 hakkında talep

[Talep oluştur](#)

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

#### ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

#### KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

#### MALZEME NO.

EN-JL1060

#### YAYIN

5 Eyl 2026