

MALZEME NUMARASI 1.7336 · SINIF 1.7

13CrMoSi5-5

Malzeme no. 1.7336

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 6 bölgeden 12 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 12 6 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 11 kayıtlı
---	--	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 96.2 %
- Cr — 1.3 %
- Si — 0.7 %
- Mo — 0.6 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.3%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

ÖNGÖRÜLEN AE3 843 °C	ÖNGÖRÜLEN AE1 762 °C	ÖNGÖRÜLEN ACM 456 °C	ÖNGÖRÜLEN BS 522 °C
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Mekanik özellikler

2 durumda 10 değer

QUENCHED AND TEMPERED	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 60	400	510-690
60 – 100	390	500-680
100 – 250	380	490-670
NORMALİZED AND TEMPERED	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 60	310	510-690
60 – 100	300	480-660

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

12 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	5	Rusya / BDT	2
K11562	uns	15ChM	gost
K11572	uns	15KhM	gost
K11789 Kalitenin kendi adı	uns		
K12062	uns	Avrupa	1
SA182 F12 class 1	astm	13CrMoSi5-5 Kalitenin kendi adı	din-en
Fransa	2	Uluslararası	1
15CD4	afnor	14CrMo4-5	iso
15CD4.05	afnor	Polonya	1
		15HM	pn

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

13CrMoSi5-5 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.7336

YAYIN

4 Eyl 2026