

MALZEME NUMARASI 1.5024 · SINIF 1.5

# 46Si7

**Malzeme no. 1.5024**

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 7 bölgeden 11 standart tanımı.

|                                           |                                            |                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| YOĞUNLUK<br><b>7.45</b> g/cm <sup>3</sup> | DİĞER ADLANDIRMALAR<br><b>11</b> 7 bölgede | ÖZELLİK DEĞERLERİ<br><b>7</b> kayıtlı |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|

## Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 97.2 %
- Si — 1.7 %
- Mn — 0.7 %
- C — 0.5 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

## Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

## Mekanik özellikler

3 durumda 3 değer

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY                     | HB  |
| Treated to improve shearability                     | 280 |
| SOFT ANNEALED                                       | HB  |
| Soft annealed                                       | 248 |
| ANNEALED TO ACHIEVE SPHEROIDIZATION OF THE CARBIDES | HB  |
| Annealed to achieve spheroidization of the carbides | 230 |

## Fiziksel özellikler

1 değer

| ÖZELLİK  | DEĞER | BİRİM             |
|----------|-------|-------------------|
| Yoğunluk | 7.45  | g/cm <sup>3</sup> |

## Standartlara göre adlandırmalar

11 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

|             |      |                             |                              |
|-------------|------|-----------------------------|------------------------------|
| Polonya     | 3    | Avrupa                      | 1                            |
| 40S2        | pn   | 46Si7                       | Kalitenin kendi adı din-en   |
| 50S2        | pn   | Amerika Birleşik Devletleri | 1                            |
| 55S2        | pn   | 9250                        | Kalitenin kendi adı aisi-sae |
| Rusya / BDT | 2    | Fransa                      | 1                            |
| 40C2        | gost | 45S7                        | Kalitenin kendi adı afnor    |
| 55C2        | gost | Sırbistan                   | 1                            |
| Çekya       | 2    | Č.2131                      | srps                         |
| 13 151      | csn  |                             |                              |
| 13251       | csn  |                             |                              |

**Kullanıma ilişkin not.** Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

## 46Si7 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

## ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

## KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

## MALZEME NO.

1.5024

## YAYIN

31 Ağu 2026