

MALZEME NUMARASI 1.0488 · SINIF 1.0

# A662Gr.A

**Malzeme no. 1.0488**

P275NL1 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 4 bölgeden 18 standart tanımı.

|                                           |                                            |                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| YOĞUNLUK<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | DİĞER ADLANDIRMALAR<br><b>18</b> 4 bölgede | ÖZELLİK DEĞERLERİ<br><b>15</b> kayıtlı |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|

## Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



● Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 97 % ● Mn — 1.1 % ● Ni — 0.5 % ● Si — 0.4 % ● Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

## Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

|                                |                                |                                |                               |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ÖNGÖRÜLEN AE3<br><b>813</b> °C | ÖNGÖRÜLEN AE1<br><b>711</b> °C | ÖNGÖRÜLEN ACM<br><b>401</b> °C | ÖNGÖRÜLEN BS<br><b>554</b> °C |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

## Mekanik özellikler

1 durumda 12 değer

| NORMALIZED | REH<br>N/mm <sup>2</sup> | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |
|------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| ≤ 16       | 275                      | –                       | –      |
| 16 – 40    | 265                      | –                       | –      |
| 40 – 60    | 255                      | –                       | –      |
| ≤ 60       | –                        | 390–510                 | 24     |
| 60 – 100   | 235                      | 370–490                 | –      |
| 60 – 250   | –                        | –                       | 23     |
| 100 – 150  | 225                      | 360–480                 | –      |
| 150 – 250  | 215                      | 350–470                 | –      |

## Fiziksel özellikler

1 değer

| ÖZELLİK  | DEĞER | BİRİM             |
|----------|-------|-------------------|
| Yoğunluk | 7.85  | g/cm <sup>3</sup> |

## Standartlara göre adlandırmalar

18 tanım · 12 tanesi aynı olarak belgelenmiş

|                                    |          |                                  |           |
|------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|
| <b>Amerika Birleşik Devletleri</b> | 13       | <b>Avrupa</b>                    | 3         |
| K01701 Kalitenin kendi adı         | uns      | A662Gr.A                         | din-en    |
| K01800 Kalitenin kendi adı         | uns      | P275NL1 Kalitenin kendi adı      | din-en    |
| K01803 Kalitenin kendi adı         | uns      | TStE 285 Kalitenin kendi adı     | din-en    |
| K01804 Kalitenin kendi adı         | uns      |                                  |           |
| K02100 Kalitenin kendi adı         | uns      | <b>Birleşik Krallık / Fransa</b> | 1         |
| K02203 Kalitenin kendi adı         | uns      | 01802 Kalitenin kendi adı        | bsi-afnor |
| K02402 Kalitenin kendi adı         | uns      |                                  |           |
| K02403 Kalitenin kendi adı         | uns      | <b>Birleşik Krallık</b>          | 1         |
| K02700                             | uns      | 43EE                             | bs        |
| K02703 Kalitenin kendi adı         | uns      |                                  |           |
| K12437                             | uns      |                                  |           |
| A633A                              | aisi-sae |                                  |           |
| A662Gr.A                           | aisi-sae |                                  |           |

**Kullanıma ilişkin not.** Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

### A662Gr.A hakkında talep

[Talep oluştur](#)

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

#### ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

#### KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

#### MALZEME NO.

1.0488

#### YAYIN

10 Eyl 2026