

MALZEME NUMARASI 1.1830 · SINIF 1.1

C85U

Malzeme no. 1.1830

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 11 bölgeden 16 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 16 11 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 6 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 98.2 %
- C — 0.9 %
- Mn — 0.6 %
- Si — 0.3 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

16 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Avrupa	2	
C85U	Kalitenin kendi adı	din-en
C85W	Kalitenin kendi adı	din-en
Birleşik Krallık	2	
BW1	bs	
BW1A	bs	
Rusya / BDT	2	
U9A	gost	
Y9A	gost	
Polonya	2	
N9	pn	
N9E	pn	
Macaristan	2	
S91	msz	
S92	msz	

Fransa	1
C90E2U	afnor
Uluslararası	1
C90U	iso
Japonya	1
SK5	jis
İtalya	1
C90KU	uni
Romanya	1
OSC 8M	stas
Bulgaristan	1
U9A	bds

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

C85U hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.1830

YAYIN

8 Eyl 2026