

MALZEME NUMARASI 1.0050 · SINIF 1.0

E295+CR

Malzeme no. 1.0050

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 23 bölgeden 78 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 78 23 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 4 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 99.9 % P — 0 % S — 0 % N — 0 %

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

78 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	12	İspanya	4
A570	aisi-sae	A490	une
A570(50)	aisi-sae	A490-2	une
A570Gr.50	aisi-sae	E295	une
A572	aisi-sae	Fe490-2FN	une
A572(50)	aisi-sae		
A572Gr.50	aisi-sae	Japonya	4
Gr.50	aisi-sae	SPHE	jis
K02305	aisi-sae	SS 50	jis
K02507	aisi-sae	SS490	jis
A 570 Grade 50	astm	SS500	jis
A 622	astm		
A570	astm	İsveç	4
		1550	ss
Birleşik Krallık	7	1550-00	ss
1449 1 HR	bs	1550-01	ss
43/35HS	bs	2172	ss
4360-50B	bs		
50B	bs	Bulgaristan	4
BS 1449 1 HR	bs	ASt5	bds
E295	bs	E295	bds
Fe490-2FN	bs	WSt5ps	bds
		WSt5sp	bds
Rusya / BDT	7		
08кп	gost	Uluslararası	3
S285	gost	E355-C	iso
St5ps	gost	Fe490	iso
St5sp	gost	Fe510-C	iso
C285	gost		
ст.08кп	gost	Çin	3
Ст5сп	gost	Q275	gb
		Q275Z	gb
Fransa	6	Q345C	gb
3C	afnor		
A50	afnor	İtalya	3
A50-2	afnor	E295	uni
A60-2	afnor	Fe480	uni
E295	afnor	Fe490	uni
A 50-2	afnor		
Avrupa	4	Macaristan	3
E295	din-en	A 50	msz
E295+CR Kalitenin kendi adı	din-en	E295	msz
Fe490-2	din-en	Fe490-2	msz
St 50-2 Kalitenin kendi adı	din-en		
		Çekya	2
		10 500 H _z	csn
		11500	csn

Polonya	2
MSt5	pn
St5	pn
Avusturya	2
St490	onorm
St50F	onorm
Belçika	2
A490-1.2	nbn
FE490-2FN	nbn
Slovakya	1
11 500	stn

Sırbistan	1
Č.0545	srps
Romanya	1
OL50.1	stas
Finlandiya	1
Fe50	sfs
İsviçre	1
St50-2	snv
Güney Kore	1
SS490	ks

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

E295+CR hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.0050

YAYIN

20 Ağu 2026