

MALZEME NUMARASI 1.0070 · SINIF 1.0

E360+CR

Malzeme no. 1.0070

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 17 bölgeden 32 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 32 17 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 4 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 99.9 % P — 0 % S — 0 % N — 0 %

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

32 tanım · 4 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Avrupa	6	İsveç	2
1.0070	din-en	1655-00	ss
E360	din-en	1655-01	ss
E360+CR Kalitenin kendi adı	din-en		
Fe690-2	din-en	Polonya	2
St 70-2 G Kalitenin kendi adı	din-en	Mst7	pn
St70-2	din-en	St7	pn
Amerika Birleşik Devletleri	2	Macaristan	2
A678 Grade C Kalitenin kendi adı	astm	A 70	msz
Grade55 Kalitenin kendi adı	astm	Fe 690-2	msz
Birleşik Krallık	2	Avusturya	2
4360-55E	bs	St690	onorm
E360	bs	St70F	onorm
Fransa	2	Çin	1
A70	afnor	Q390C	gb
A70-2	afnor		
İspanya	2	Rusya / BDT	1
A690	une	S375	gost
A690-2	une		
Uluslararası	2	Çekya	1
Fe690	iso	11700	csn
FeE690	iso		
İtalya	2	Slovakya	1
Fe680	uni	11 700	stn
Fe690	uni		
		Sırbistan	1
		Č.0745	srps
		Belçika	1
		A690-1.2	nbn

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

E360+CR hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.0070

YAYIN

20 Ağu 2026