

MALZEME NUMARASI EN-JL1010

EN-GJL-100

Malzeme no. EN-JL1010

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 17 bölgeden 26 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 26 17 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 1 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu malzeme numarası için kaynaklı bir kimyasal bileşim kaydımız yok.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 2 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	HB
Casting, GOST 1412-85	100	—
GOST 1412-85	—	120–205

Fiziksel özellikler

1 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	6.8	90	—	60	—
100	—	—	8	—	460

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

26 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	4	İspanya	1
A48-20B	aisi-sae	FG10	une
Class20B	aisi-sae	Uluslararası	1
No 20 B	aisi-sae	100	iso
No.20	aisi-sae		
İsveç	3	Çin	1
O110	ss	HT100	gb
O110-00	ss	İtalya	1
O110	ss	G10	uni
Avrupa	2	Çekya	1
EN-GJL-100 Kalitenin kendi adı	din-en	422410	csn
GG-10 Kalitenin kendi adı	din-en	Latin Amerika	1
Fransa	2	FG100	copant
Ft 10 D	afnor	Polonya	1
Ft10	afnor	Z1100	pn
Japonya	2	Avusturya	1
FC10	jis	GG100	onorm
FC100	jis	Belçika	1
Rusya / BDT	2	FGG10	nbn
SCH10	gost	Tayvan	1
C410	gost	FC100	cns
Birleşik Krallık	1		
100	bs		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

EN-GJL-100 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

EN-JL1010

YAYIN

6 Eyl 2026