

MALZEME NUMARASI EN-JS1083

EN-GJS-500-7C

Malzeme no. EN-JS1083

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 21 bölgeden 29 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 29 21 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 1 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu malzeme numarası için kaynaklı bir kimyasal bileşim kaydımız yok.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

29 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	3	Birleşik Krallık	2
65-45-12	aisi-sae	500/7	bs
70-50-05	aisi-sae	SNG 500	bs
80-55-06	aisi-sae		
Avrupa	2	Rusya / BDT	2
EN-GJS-500-7C Kalitenin kendi adı	din-en	VCH50	gost
GGG-50 Kalitenin kendi adı	din-en	B450	gost

İtalya	2	İsveç	1
GS 500	uni	07 27-02	ss
GS500-7	uni		
Polonya	2	Çekya	1
ZS5002	pn	422305	csn
Zs5007	pn		
Avusturya	2	Latin Amerika	1
GGS500	onorm	FMNP55005	copant
SG50	onorm		
Fransa	1	Macaristan	1
FGS 500-7	afnor	GoV50	msz
İspanya	1	Avustralya / Yeni Zelanda	1
FGE 50-7	une	500-7	as-nzs
Uluslararası	1	Bulgaristan	1
500-7	iso	500-2	bds
Japonya	1	Belçika	1
FCD500	jis	FNG50-7	nbn
Çin	1	Hollanda	1
QT500-7	gb	GN50	nen
		Finlandiya	1
		GRP500	sfs

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

EN-GJS-500-7C hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

EN-JS1083

YAYIN

6 Eyl 2026