

MALZEME NUMARASI EN-JS1080

GGG-80

Malzeme no. EN-JS1080

EN-GJS-800-2 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 17 bölgeden 21 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 21 17 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 3 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu malzeme numarası için kaynaklı bir kimyasal bileşim kaydımız yok.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 4 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	800	480	2	—
GOST 7293-85	—	—	—	248–351

Fiziksel özellikler

2 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³
nu	0.275	

Standartlara göre adlandırmalar

21 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Avrupa	2	Uluslararası	1	
EN-GJS-800-2	Kalitenin kendi adı	din-en	800-2	iso
GGG-80	Kalitenin kendi adı	din-en		
Japonya	2	Çin	1	
FCD80	jis	QT800-2	gb	
FCD800	jis	İtalya	1	
Rusya / BDT	2	GS800-2	uni	
VCH80	gost	İsveç	1	
B480	gost	0864-03	ss	
Polonya	2	Çekya	1	
Zs80002	pn	422308	csn	
ZS8002	pn			
Amerika Birleşik Devletleri	1	Avustralya / Yeni Zelanda	1	
120-90-02	aisi-sae	800-2	as-nzs	
Birleşik Krallık	1	Bulgaristan	1	
800/2	bs	800-2	bds	
Fransa	1	Belçika	1	
FGS800-2	afnor	FNG80-2	nbn	
İspanya	1	Finlandiya	1	
FGE80-2	une	GRP800	sfs	

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

GGG-80 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

EN-JS1080

YAYIN

6 Eyl 2026