

MALZEME NUMARASI 1.7230 · SINIF 1.7

GS-34 CrMo 4

Malzeme no. 1.7230

G34CrMo4 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 8 bölgeden 22 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 22 8 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 8 kayıtlı
---	--	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



● Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 97.1 % ● Cr — 1 % ● Mn — 0.7 % ● Si — 0.6 % ● Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.6%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Isıl işlem

1 rejim

ADIM	SICAKLIK	ORTAM
Menevişleme	Sıcaklık belirtilmemiş	—

Standartlara göre adlandırmalar

22 tanım · 5 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay	7	Japonya	2
6346	ams	SCM420	jis
6350	ams	SCM430	jis
6360	ams		
6361	ams	Çin	2
6370	ams	30CrMo	gb
6371	ams	ZG42CrMo	gb
6374	ams		
Avrupa	4	Birleşik Krallık	1
1.7220	din-en	1717COS110	bs
G34CrMo4 Kalitenin kendi adı	din-en	Fransa	1
GS-34 CrMo 4 Kalitenin kendi adı	din-en	30CD4	afnor
GS-42CrMo4	din-en		
Amerika Birleşik Devletleri	4	Rusya / BDT	1
J13045 Kalitenin kendi adı	uns	30XM	gost
J13048 Kalitenin kendi adı	uns		
J13502 Kalitenin kendi adı	uns		
4130	aisi-sae		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

GS-34 CrMo 4 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.7230

YAYIN

6 Eyl 2026