

MALZEME NUMARASI 1.4865 · SINIF 1.4

GX40NiCrSi38-19

Malzeme no. 1.4865

GX40NiCrSi38-18 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 5 bölgeden 20 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 20 5 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 9 kayıtlı
---	--	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 38.3 %
- Ni — 37.5 %
- Cr — 19.5 %
- Mn — 2 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 2.7%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalitenin bileşimi, yayımlanmış modelin doğrulanmış aralığının (düşük alaşımlı bileşim penceresi) dışında kaldığından, burada bir dönüşüm sıcaklığı öngörülmemektedir.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

20 tanım · 6 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	10	Birleşik Krallık	3	
N08002	Kalitenin kendi adı	uns	330 C 11	bs
N08004	Kalitenin kendi adı	uns	330C40	bs
N08005	Kalitenin kendi adı	uns	331 C 40	bs
N08030	Kalitenin kendi adı	uns		
HT	aisi-sae	Japonya		3
HT 50	aisi-sae	SCH 16		jis
N08002	aisi-sae	SCH 20X		jis
N08004	aisi-sae	SCH15		jis
N08005	aisi-sae			
N08030	aisi-sae	İtalya		1
		XG50NiCr3919		uni
Avrupa	3			
1.4865	din-en			
GX40NiCrSi38-18	Kalitenin kendi adı	din-en		
GX40NiCrSi38-19	Kalitenin kendi adı	din-en		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

GX40NiCrSi38-19 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4865

YAYIN

10 Eyl 2026