

MALZEME NUMARASI 1.3255 · SINIF 1.3

HS18-1-2-5

Malzeme no. 1.3255

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 14 bölgeden 25 standart tanımı.

YOĞUNLUK 8.7 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 25 14 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 11 kayıtlı
--	---	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 69.2 %
- W — 18 %
- Co — 4.8 %
- Cr — 4.2 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 3.9%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabilir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni.

Mekanik özellikler

1 durumda 1 değer

DURUM · ÖLÇÜ	HB
Annealed	269

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	8.7	g/cm ³

Isıl işlem

2 rejim

ADIM	SICAKLIK	ORTAM
Tavlama	Sıcaklık belirtilmemiş	—
source joins the operations with + / procedural order		
Su verme	Sıcaklık belirtilmemiş	—
Menevişleme	Sıcaklık belirtilmemiş	—

Standartlara göre adlandırmalar

25 tanım · 5 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Avrupa	3	Rusya / BDT	2
1.3255	din-en	R18K5F2	gost
HS18-1-2-5 Kalitenin kendi adı	din-en	P18K5Φ2	gost
S18-1-2-5 Kalitenin kendi adı	din-en		
Amerika Birleşik Devletleri	3	İtalya	2
T12004 Kalitenin kendi adı	uns	HS18-1-1-5	uni
T12004	aisi-sae	X78WCo1805KU	uni
T4 Kalitenin kendi adı	aisi-sae	Birleşik Krallık	1
Fransa	3	BT4	bs
18-05-04-01	afnor	Japonya	1
Z80WKCV	afnor	SKH3	jis
Z80WKCV18-05-04-01	afnor	Çekya	1
İspanya	3	19 855	csn
18-1-1-5	une	Sırbistan	1
F.5530	une	Č.6980	srps
HS18-1-1-5	une	Bulgaristan	1
Çin	2	R18K5F2	bds
W18Cr4VCo4	gb	Avusturya	1
W18Cr4VCo5	gb	S305	onorm

Güney Kore

1

SKH3

Kalitenin kendi adı

ks

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

HS18-1-2-5 hakkında talep

[Talep oluştur](#)

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

[Malzeme sayfasına git](#)

KALİTE ARAMA

[Tüm kaliteleri ara](#)

MALZEME NO.

1.3255

YAYIN

3 Eyl 2026