

MALZEME NUMARASI 2.4066 · SINIF 2.4

S-Ni 99,2

Malzeme no. 2.4066

Ni 99,2 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 10 bölgeden 43 standart tanımı.

YOĞUNLUK 8.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 43 10 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 10 kayıtlı
---	---	--

Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

C		≤ 0.1
Si		≤ 0.25
Mn		≤ 0.35
S		0.005
Ni		≥ 99.2
Cu		≤ 0.25
Ti		≤ 0.1
Mg		≤ 0.15
Fe		≤ 0.4

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	8.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

43 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	14	Çin	4
N02100	uns	H02200	gb
N02200	uns	H02201	gb
N02201	uns	NS5200	gb
B160	astm	NS5201	gb
B161	astm		
B162	astm	Avrupa	2
B163	astm	Ni 99,2 Kalitenin kendi adı	din-en
B366	astm	S-Ni 99,2 Kalitenin kendi adı	din-en
B564	astm		
B725	astm	Birleşik Krallık	2
B730	astm	NA 11	bs
B751	astm	NA 12	bs
B775	astm		
B829	astm	Fransa	2
		Ni-01	afnor
		Ni-02	afnor
Uluslararası	10	Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay	2
C-Ni99	iso	5533	ams
C-Ni99-HC	iso	5553	ams
N5	iso		
NC2100	iso		
NC2100-HC	iso		
Ni99,0	iso	Rusya / BDT	2
Ni99.0/LC	iso	NP2	gost
NW2200	iso	NP4	gost
NW2201	iso		
stop odlewany	iso	Polonya	1
		L210H21	pn
Japonya	4		
NLCB	jis		
NLCP	jis		
NNCB	jis		
NNCP	jis		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

S-Ni 99,2 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

2.4066

YAYIN

21 Ağu 2026